ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ,
ПРОМЫШЛЕННОЙ, РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ И БЫТОВОЙ ПРОДУКЦИИ
АЛМАТИНСКИЙ ФИЛИАЛ
АО "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗЫ И СЕРТИФИКАЦИИ"
050035, г. Алматы, Ауэзовский район, мкр. 8, дом 83, корпус 2, 3
Аттестат аккредитации № KZ.T.02.0498 от "18" июня 2020 г.

«ҰЛТТЫҚ САРАПТАУ ЖӘНЕ СЕРТИФИКАТТАУ ОРТАЛЫҒЫ» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ АЛМАТЫ ФИЛИАЛЫ
БИН 001241000996
131000001496
БСК НЗВККZKX, КНП 859, КБЕ 16
Қазақстан Республикасы, 050035, Алматы қ., №8 ы-а, 83 үй
тел.: 3039156, e-mail: 3039156@nacoks.kz
KZ.T.02.0498
TESTING
«___» _____ 20___

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №2571/С от "30" сентября 2024 г.

Всего страниц: 3
Страница: 1

Основание для испытаний	Акт отбора образцов ОПС Алматинского филиала АО "НаЦЭкС" от "12" сентября 2024 г.
Вид испытаний	Подтверждение соответствия (сертификация)
Наименование продукции*	Изделия теплоизоляционные из вспененного каучука "MISOT-Flex" ST-TB, ST-RL
Фирма, страна-изготовитель*	ТОО "IT&M", Республика Казахстан
Заказчик*	ТОО "IT&M", (БИН 890 740 000 018)
(наименование, адрес, БИН)	г. Алматы, Алмалинский р-н., ул. Желтоксан, д.25
Количество представленных образцов продукции**	Трубки толщиной 6 мм, диам. 22 мм - 2 м по 2 шт; Пластина толщиной 19 мм, шириной 1000 мм - 2 м по 2 шт.;
НД на продукцию	№ 348-НҚ от 21.05.2021 г., СТ 890740000018-ТОО-01-2023
Место проведения испытаний	ИЛ СПРиБП, каб №3А
Дата поступления образцов	13.09.2024 г.
Сроки проведения испытаний:	16.09.2024 г. - 30.09.2024 г.
Условия проведения испытаний:	температура 20 °С относительная влажность 67 % атмосферное давление 693,4 мм рт.ст.

Результаты испытаний:

Наименование показателей, единица измерения, предельные отклонения, НД на методы испытания	Норма по НД на продукцию	Фактические значения
1	2	3
Линейные размеры, мм ГОСТ 17177-94	Геометрические размеры трубок должны соответствовать данным указанным в	
мм	таблице 1: - толщина 6±1,5;	6,5
мм	- внутренний диаметр от 6 до 170±1,5	22,3
	Геометрические размеры рулонов и пластин должны соответствовать данным указанным в таблице 2:	
мм	- толщина 19±1,5;	20,3
мм, %	- ширина 1000 ±2,0.	1000,8
Внешний вид ГОСТ 17177-94, п. 5;	Физико-химические показатели изделий должны соответствовать указанным в таблице 4: На поверхности изделий не допускаются трещины, дыры, разрывы, складки, царапины, выпуклости или впадины, иные виды механического повреждения или загрязнение;	На поверхности изделий отсутствуют трещины, дыры, разрывы, складки, царапины, выпуклости, впадины, механические повреждения и загрязнения

Наименование показателей, единица измерения, предельные отклонения, НД на методы испытания	Норма по НД на продукцию	Фактические значения
1	2	3
Плотность, кг/м^3 ГОСТ 17177-94, п. 7;	Плотность 40-95;	65,9
Паропроницаемости, мг/(м·ч·Па), не более ГОСТ 25898-2012	Коэффициент паропроницаемости 0,0034;	0,0031
Предел прочности при сжатии, кПа, %, не менее ГОСТ 17177-94, п. 14;	Прочность при сжатии при 50 деформации 1;	2,2
Разрывная нагрузка, Мпа, не менее ГОСТ 17177-94, п. 16;	Прочность при растяжении 0,07	0,12
Водопоглащение, °С, % ГОСТ 17177-94, п. 10; Не более, %	Водопоглащение при 20 в течение 24 часов по объему - 0,7;	0,5
Теплопроводность, Вт/(м·К) ГОСТ 7076-99 Не более, °С	Теплопроводность 0,038 при температуре 20;	0,037
Внешний вид ГОСТ 17177-94, п. 5;	Листы в виде рулонов и листы в виде пластин должны быть плотно намотаны в рулон и не должны слипаться.	Намотаны в рулон и не слипаются
	Торцы рулонов должны быть ровными.	Торцы рулонов ровные
Маркировка № 348-НҚ от 21.05.2021 г. Визуально	Информация для потребителя и текст маркировки наносится на государственном и русском языках, с учетом норм правописания государственного и русского языка.	Маркировка нанесена на государственном и русском языках
	Информацию для потребителя располагают на каждой единице продукции в удобном для чтения (ознакомления) месте на упаковке (таре), этикетке, ярлыке, документах, памятках (листах-вкладышах, информационных листах).	Информация для потребителя расположена на этикетке
	В информации для потребителя дополнительно может быть указано наименование (обозначение) документа по стандартизации, в соответствии с которым изготовлена (произведена) продукция.	СТ 890740000018-ТОО-01-2023

Наименование показателей, единица измерения, предельные отклонения, НД на методы испытания	Норма по НД на продукцию	Фактические значения
1	2	3
Маркировка № 348-НҚ от 21.05.2021 г.	В информации для потребителя о продукции указывается наименование продукции. В информации для потребителя указывается наименование и местонахождение (юридический адрес) изготовителя и организации.	Изделия теплоизоляционные из вспененного каучука г. Алматы, Алмалинский р-н., ул. Желтоксан, д.25

* - данные предоставленные заказчиком; ** - указываются, предоставленные заказчиком.

Примечания:

1 Вне области аккредитации указывается стандарт организации применяемый для идентификации.

2 Графа один заполнена в соответствии СТ РК 1.5

И.о. начальника ИЛ СПРиБП _____ Т. Сериков

«ҰЛТТЫҚ САРАПТАУ ЖӘНЕ СЕРТИФИКАТТАУ ОРТАЛЫҒЫ» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ АЛМАТЫ ФИЛИАЛЫ
БСН 011241000996
ИИК KZ[illegible]017131000001496
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ
БСК HSBKKZKX, КНП 859, КБЕ 16
Қазақстан Республикасы, 050035, Алматы қ., №8 ы-а, 83 үй
тел.: 303 91 56, e-mail: 3039156@naccks.kz
«____» _____ 20____ж.

Ответственные исполнители:

Специалист 1 категории ИЛ _____ М.Е. Мамыков

Протокол оформил:

Специалист 1 категории ИЛ _____ М.Е. Мамыков

Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям! Перепечатка протокола без разрешения испытательной лаборатории строительной, промышленной, радиоэлектронной и бытовой продукции, НЕ ДОПУСКАЕТСЯ!