KZ.T.02.0460
TESTING

Алматинский филиал АО «Национальный центр экспертизы и сертификации»
Испытательная лаборатория пищевой продукции
Аттестат аккредитации № KZ. T. 02.0460 от 11.09.2019 г. до 11.09.2024 г.
050035, г. Алматы, микрорайон 8, дом 83, тел. 303-91-46

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 19064 от 25.09.2024 г.

1.Заявитель – ТОО "IT&M", г.Алматы, Алмалинский р/н, ул.Желтоксан, д.25.
2.Дата поступления образца (ов) - 19.09.2024 г.
3.Наименование образца (ов) – Изделия теплоизоляционные из вспененного каучука "MISOT-Flex" ST-TB, ST-RL: Трубки толщ. 6мм диам. 22мм
4.Дата изготовления – 09.2024 г.
5.Срок годности – 5 лет.
6.Изготовитель – РК, ТОО "IT&M", г.Алматы, Алмалинский р/н, ул.Желтоксан, д.25.
7.Вид испытаний – для подтверждения соответствия
8.НД на заявленную продукцию – ЕСЭГТ № 299 утв.реш. КТС от 28.05.2010 г. р.6. п.3.1. пр. 6.1. п.4
9.Дата начала и окончание испытаний – 19.09.2024 г. – 25.09.2024 г.
10.Условия проведения испытаний: температура 22°С, влажность 64 %

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наименование показателей, ед. изм.	**Нормы НД**	**Фактические показатели**	**НД на методы испытаний**
1	**2**	**3**	**4**
Органолептические показатели:			
Запах	Не более 2 баллов	1 балл	И. № 7.04.003.97
Миграция вредных химических веществ в воздушную среду:			
Формальдегид, мг/м³	не более 0,01	не обнаружено	И. № 7.04.003.97
Акрилонитрил, мг/м³	не более 0,03	не обнаружено	И. № 7.04.003.97
Водород цианистый, мг/м³	не более 0,01	не обнаружено	И. № 7.04.003.97
Ксилол, мг/м³	не более 0,10	не обнаружено	И. № 7.04.003.97
Дибутилфталат, мг/м³	не более 0,10	не обнаружено	И. № 7.04.003.97
Диоктилфталат, мг/м³	не более 0,02	не обнаружено	И. № 7.04.003.97
Стирол, мг/м³	не более 0,002	не обнаружено	И. № 7.04.003.97
Толуол, мг/м³	не более 0,30	не обнаружено	И. № 7.04.003.97

Начальник лаборатории Ж.К. Махметова

Протокол оформил Е.Е. Калдыбаев

Данный протокол распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям
Частичная или полная перепечатка протокола испытаний без разрешения лаборатории запрещена